

EKObond® PRO

Produktbeskrivelse:

EKObond® PRO er et forstærket aluminiumsklæbebånd i høj kvalitet specialdesignet til professionel montering af forskellige typer membraner i facadekonstruktioner. Båndet er repositionerbart før endelig limning, let at skære i hånden og kan anvendes under våde forhold. Dets høje klæbestyrke og robuste konstruktion sikrer en langvarig og pålidelig tætning. EKObond® PRO er UV-resistent og bidrager til at opnå optimal ydeevne af membranen.

Anvendelse i forbindelse med EKOguard® PRO:

EKObond® PRO anvendes til at forsegle overlappende baner og samlinger af forskellige membraner. Båndet sikrer en tæt og effektiv forsegling, der forhindrer luftlækager, fugtindtrængning og forbedrer bygningens termiske ydeevne. EKObond® PRO er kompatibelt med en lang række underlag.

Garantiforhold og levetid:

Der ydes materialegaranti på 10 år på produktet i forbindelse med anvendelse med EKOguard® PRO, såfremt monteringsvejledning og leverandøranvisninger overholdes. EKObond® PRO er UV beskyttet og er designet til at holde hele bygningens levetid.

Varenummer	NC-01320075 NC-01321100 NC-01321125
Antal/kasse	12 ruller
kasser/palle	48 kasser
Antal ruller/palle	768 ruller
Overflade	Alu/fiberglas
Underside*	Fiberglas/klæber

Egenskaber	Prøvemethode	Værdi
Synlige fejl	EN 1850-1	Ingen
Længde	EN 1848-1	25 m
Bredde	EN 1848-1	75 – 100 - 125 mm
Vægt	EN 1849-1	600 – 800 - 1000 gr/rulle
Tykkelse	EN 1849-1	0,34 (± 0,2) mm



Vægt
600 | 800
1000 g/rulle



UV-modstand
Høj

Underlag	Membraner
Beton	Ikke-brændbare og reflekterende regnskærme
Tørt træ	Standard tagmembraner
Mursten	Dampkontrollag
	Flerlags membraner
	Isolering overtrukket med kraft eller aluminium

* Beskytter lavet af silikoneret papir, klæbemasse og glasdug

Opbevaring:

Opbevares ved temperaturer mellem +5°C og +40°C og en relativ luftfugtighed på 50-60%. Rullerne skal opbevares i original emballage på et tørt sted. Anvendelsestemperatur fra +10°C.

Fordele:

EKObond® PRO har høj klæbestyrke, er repositionerbar og let at skære. Samtidig kan det bruges under våde forhold, er UV-resistent, har en lang levetid og forbedrer membranens ydeevne.



Constructia ApS
Teknisk support +45 53 66 64 01
info@constructia.dk
Einars Lykke 59 i 8464 Skovby
www.constructia.dk

